ПромМашТест

RA.RU.21BC05

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ»
(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»)

119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28

адрес места нахождения юридического лица

Испытательный центр
Испытательная лаборатория мебельной продукции и упаковки

142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2

адрес места осуществления деятельности в области аккредитации

+7 4954813380, info@prommashtest.ru

номер телефона, адрес электронной почты

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21BC05

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

_____ С.Д. Баранников
16.07.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3997ИЛМПУ от 16.07.2024

Частичное копирование и распространение протокола без письменного разрешения
ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» не допускается.
Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

1. Общие сведения

Таблица 1.

Наименование продукции: *	Блок дверной балконный из ПВХ профилей системы KÖMMERLING_70мм (Profine), со стеклопакетами торговой марки “ПЛАСТИКАТ-СЕРВИС”
Заказчик, адрес заказчика и контактные данные: *	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЛАСТИКАТ-СЕРВИС ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 238151, Россия, область Калининградская, Черняховский район, город Черняховск, улица Промышленная, дом 2. ОГРН: 1023902148676. Телефон: 84014132400. Адрес электронной почты: otk@plastikat.ru.
Изготовитель, адрес изготовителя: *	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЛАСТИКАТ-СЕРВИС " Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 238151, Россия, область Калининградская, Черняховский район, город Черняховск, улица Промышленная, дом 2
Дата отбора образца: *	Для обеспечения достоверности и применения результатов не требуется
План и метод отбора образцов: *	Для обеспечения достоверности и применения результатов не требуется
Дата поступления образца:	10.06.2024
Даты начала и окончания испытаний:	10.06.2024 по 16.07.2024
Основание для проведения испытаний:	Направление № 2332874 от 10.06.2024
Цель проведения испытаний:	Подтверждение соответствия продукции в форме декларирования
Общие требования к объекту испытаний: *	ГОСТ 23166-2021 п.5, ГОСТ 30674-99 п.5
Место проведения испытаний:	142300, РОССИЯ, Московская обл., Чеховский р-н, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2
Результаты, полученные от внешних поставщиков:	Отсутствуют
Примечание:	-

* - Информация предоставлена Заказчиком. ИЦ не несет ответственность за полноту и достоверность сведений.

2. Описание, состояние и идентификация образца

Таблица 2.

Наименование образца, идентификация, описание образца(ов), его характеристики:	Блок дверной балконный из ПВХ профилей системы KÖMMERLING_70мм (Profine), цвет белый, стеклопакет 4м1-16 аргон - 4 термо (24мм), размер 2000х900 мм Количество образцов 1 шт.
Состояние образца(ов):	Образцы видимых дефектов и повреждений не имеют
Представленные документы:	Отсутствуют

3. Результаты испытаний

Таблица 3.

Нормативный документ на требования	Нормативный документ на метод испытаний	Наименование показателя	Нормативное значение показателя	Единицы измерения	Фактическое значение показателя
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1	Геометрические размеры - длина	2000 +2…-1	мм	1999,8

Нормативный документ на требования	Нормативный документ на метод испытаний	Наименование показателя	Нормативное значение показателя	Единицы измерения	Фактическое значение показателя
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 30674-99 п. 7.2.1	Геометрические размеры - высота	900 +2...-1	мм	900,0
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 26602.3-2016	Индекс изоляции воздушного шума	Не менее 26	дБ	29
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 26602.2-99 п. 4	Предел водонепроницаемости	От 50 до 900	Па	500
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 26602.2-99 п. 3	Воздухопроницаемость	Не более 17	(м3/(ч·м^2)	7,8
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 26602.4-2012	Коэффициент пропускания света	Не менее 0,35	-	0,6
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 26602.5-2001	Сопротивление ветровой нагрузке	Выдерживает/ не выдерживает	-	Выдерживает
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 23166-2021 п.8.13	Прочность (несущую способность) угловых соединений	Положительный/ отрицательный	-	Положительный
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 30674-99 , п. 7.2.7	Работа оконных приборов и петель	Выдерживает/ не выдерживает	-	Выдерживает
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 26602.1-99	Приведенное сопротивление теплопередаче	Не менее 0,63	-	0,72
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 30674-99 , п. 7.2.5	Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок	Соответствует/ не соответствует	-	Соответствует
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 24033-2018 , п.п. 8.1,8.2	Сопротивление статическим нагрузкам	Выдерживает/ не выдерживает	-	Выдерживает
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 23166-2021 п.8.13	Провисание открывающихся элементов	Не более 1,5 мм на 1м	мм	<1 Приложение 3.1
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 23166-2021 п.8.3	Предельные отклонения номинальных размеров зазоров под наплавом	+1...-0,5	мм	<1 Приложение 3.2

Нормативный документ на требования	Нормативный документ на метод испытаний	Наименование показателя	Нормативное значение показателя	Единицы измерения	Фактическое значение показателя
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 23166-2021 п.8.3	Отклонения от прямолинейности (плоскостности) деталей рамочных элементов	Не более 1мм на 1 метр длины	мм	0,35
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 30674-99 , п. 7.2.2	Зазоры в притворе	+1,5…-1,5	мм	1,0
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 30674-99 , п. 7.2.4	Внешний вид, цвет и качество отделки	Соответствует/ не соответствует	-	Соответствует
ГОСТ 30674-99 п.5	ГОСТ 24033-2018 п.7	Надежность	Выдерживает/ не выдерживает	-	Выдерживает

Дополнения, отклонения или исключения из метода: Отсутствуют
Мнения и интерпретации: Отсутствуют
Дополнительная информация:

Температура	22,7 °С
Относительная влажность	52,0 %

Приложение 3.1

(0,7 мм) менее предела обнаружения

Приложение 3.2

(0,2 мм) менее предела обнаружения

ФИО лиц, проводивших испытания	Подписи
Яковлев А.Г.	

----------Конец протокола----------