ПромМашТест

RA.RU.21BC05

ISO 17025 испытательная лаборатория

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ»

119415, г. Москва, проспект Вернадского, дом 41, строение 1, этаж 4, помещение I, комната 28.

адрес места нахождения юридического лица

Испытательный центр

Испытательная лаборатория мебельной продукции и упаковки

142300 Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2

адрес места осуществления деятельности в области аккредитации

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21BC05

+7 4954813380, info@prommashtest.ru

номер телефона, адрес электронной почты

УТВЕРЖДАЮ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

_____ Баранников С.Д.
29.05.2023 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 1669ИЛМПУ от 29.05.2023 г.

Частичное копирование и распространение протокола без письменного разрешения ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» не допускается.
Результаты испытаний, зафиксированные в этом протоколе, распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

1. Общие сведения

Таблица 1.

Наименование продукции:	Блоки оконные и дверные балконные из ПВХ-профилей системы KÖMMERLING_76мм (Profine) со стекло-пакетами
Заказчик, адрес заказчика и контактные данные:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИКАТ-СЕРВИС" 238151, Россия, область Калининградская, Черняховский район, город Черняховск, улица Промышленная, дом 2 ОГРН: 1023902148676 Телефон: 84014132400 Адрес электронной почты: otk@plastikat.ru
Изготовитель, адрес изготовителя:	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТИКАТ-СЕРВИС" 238151, Россия, область Калининградская, Черняховский район, город Черняховск, улица Промышленная, дом 2
Дата отбора образца:	Для обеспечения достоверности и применения результатов не требуется
План и метод отбора образцов:	Для обеспечения достоверности и применения результатов не требуется
Дата поступления образца:	16.05.2023 г.
Даты начала и окончания испытаний:	16.05.2023 г. - 29.05.2023 г.
Основание для проведения испытаний:	Направление № 1532145 от 16.05.2023 г.
Цель проведения испытаний:	Подтверждения соответствия продукции в форме декларирования
Требования к объекту испытаний:	ГОСТ 30674-99 Разделы 5–8 ГОСТ 23166-99 Разделы 4–8
Место проведения испытаний:	142300, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2
Результаты, полученные от внешних поставщиков:	Отсутствуют
Примечание:	-

2.Описание, состояние и идентификация образца

Таблица 2.

Наименование образца, идентификация, описание образца (ов), его характеристики:	Блоки оконные и дверные балконные из ПВХ-профилей системы KÖMMERLING_76мм (Profine), цвет белый. Стеклопакет 4м1-16-4м1-16аргон-4термо (44мм) Количество образцов: 2 шт.
Состояние образца (ов):	Удовлетворительное
Представленные документы:	Отсутствуют

Фотографии образца: не требуются

3. Результаты испытаний

Таблица 3.

Наименование показателя	Нормативное значение показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Фактическое значение показателя, единица измерения
Геометрические размеры	1500 х 1200 +2…-1 мм	ГОСТ 30674, п. 7.2.1	1500 х 1200 + 0,4 мм
Зазоры в притворе	+1,5…-1,5мм	ГОСТ 30674, п. 7.2.2	+1,0 мм
Провес в сопряжении смежных деталей	Не более 1,5мм на 1м ширины	ГОСТ 30674, п. 7.2.3	0,8 мм
Внешний вид, цвет и качество отделки	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 30674, п. 7.2.4	Соответствует
Плотность прилегания и правильность установки уплотняющих прокладок	Соответствует/не соответствует	ГОСТ 30674, п. 7.2.5	Соответствует
Работа оконных приборов и петель	Выдерживает/ не выдерживает	ГОСТ 30674, п. 7.2.7	Выдерживает
Прочность угловых сварных соединений	Выдерживает/ не выдерживает	ГОСТ 30673, п. 6.9	Выдерживает
Сопротивление ветровой нагрузке	Выдерживает/ не выдерживает	ГОСТ 26602.5-2001	Выдерживает
Коэффициент пропускания света	Не менее 0,35	ГОСТ 26602.4-2012	0,6
Воздухопроницаемость	Не более 17 м3(ч/м2)	ГОСТ 26602.2-99	7,8 м3(ч/м2)[1]
Предел водонепроницаемости	Информация отсутствует	ГОСТ 26602.2-99 п.4	500 Па
Индекс изоляции воздушного шума	Не менее 26 дБа	ГОСТ 26602.3-2016	34,0 дБА[2]
Приведенное сопротивление теплопередаче	Не менее 0,72	ГОСТ 26602.1-99	0,93
Эргономические требования к оконным приборам	Выдерживает/не выдерживает	ГОСТ 24033-2018 п.8.5	Выдерживает
Сопротивление статическим нагрузкам	Выдерживает/не выдерживает	ГОСТ 24033-2018, п.п. 8.1, 8.2	Выдерживает
Надежность	Выдерживает/ не выдерживает	ГОСТ 24033-2018	Выдерживает

Примечания:
Испытания проводились при температуре +21,4°С, относительная влажность 52,6%.
[1] Класс воздухопроницаемости при данном значении - Б
[2] Класс звукоизоляции при данном значении - Б
Дополнения, отклонения или исключения из метода: отсутствуют.
Мнения и интерпретации: отсутствуют.

ФИО лиц, проводивших испытания	Подписи
Яковлев А.Г.	

----------Конец протокола----------